



SOLUZIONI ANTISPORCO



## FRASSINO TERMOTRATTATO

### CONSIGLI DI MANUTENZIONE

#### Oleatura protettiva

Il frassino termotrattato non richiede trattamenti protettivi per mantenere le sue doti di durata all'esterno; l'unica azione che subisce è quella dei raggi UV solari che nel tempo ne modificano il colore.

La protezione con l'olio distribuito da ALUSTEP è finalizzata proprio a mantenere la tonalità originale di colore della superficie; prodotto da una primaria azienda tedesca, è stato testato in laboratorio universitario specificatamente sul frassino termotrattato.

#### Trattamento iniziale

**Immediatamente dopo la posa** si consiglia di stendere due mani di olio ALUSTEP. L'applicazione in tempi successivi arresta l'ulteriore azione degli UV, ma **non** ripristina il colore iniziale.

#### Manutenzione periodica

Con cadenza periodica è consigliato di rinnovare la protezione con l'olio ALUSTEP.

La frequenza varia da 1 a 2 anni e dipende dalle condizioni di lavoro ed ambientali, perchè l'efficacia dell'olio viene ridotta dalla pioggia e dal passaggio di persone, che asportano fisicamente lo strato protettivo. In sintesi :

- forte insolazione, pioggia frequente o forte passaggio di persone : 1 volta all'anno / 2 mani
- bassa insolazione, rare piogge o ambienti esterni coperti : min 1 volta ogni 2 anni / 2 mani

#### Modalità di applicazione

Applicare l'olio su superficie asciutta e pulita a temperatura fra 8° e 35°.

NB : **non** occorre rimuovere il vecchio strato se in precedenza era stato usato olio ALUSTEP.

Stendere con pennello, rullo a pelo corto o pistola (ugello 1.0 – 1.8, pressione 1.5 – 2.5 bar). Per sistemi di spruzzatura senza aria o ad alta pressione verificare caso per caso le regolazioni da effettuare.

1° strato : stendere regolarmente uno strato sottile lungo le fibre del legno. Essiccazione circa 8 ore

2° strato : dopo essiccazione del primo strato, stendere come il primo. Essiccazione anti polvere dopo circa 4 ore, essiccazione totale circa 8 ore.

#### Resa

1 litro di olio è sufficiente per 2 mani su 14 mq.

Un barattolo da 2.5 litri vale per circa 35 mq / 2 mani.

**ALU STEP srl**

[www.alustep.com](http://www.alustep.com)

[info@alustep.com](mailto:info@alustep.com)

C.S. 25,000 € i.v. - R.I. Sondrio P. IVA / CF 00909520140

Sede legale : via delle prese, 6 23100 Sondrio SO Italy

Sede operativa : via Gerone ,4 Albosaggia SO Italy

Ph. 0039 0342 520 520

fax 0039 0342 511 501